

Technical Note

Fabrication and Test of Flexible Joint Thrust Vector Controlling System in SRM Using Polyurethane Elastomer

H. Mahdavy Moghaddam^{1*}and M. M. Javadi²

1, 2. Department of Mechanical and Aerospace Engineering Science and Research Branch of the Islamic Azad University

*Hesarak, Tehran, IRAN

mahdavy@srbiau.ac.ir

Outer space ballistic missiles use thrust vector control system and it is because aerodynamic surfaces are not efficient in thin air. Flexible joint is the most useful type of thrust vector control system through satellite transporters and ballistic missiles based on solid fuel. Most common type of elastomer in these structures is rubbers and especially natural rubber, which require special preparation and cure processes. The goal defined in this article is to introduce a process which is much easier to apply. Based on flexible joint design in Japanese MV booster missile, an elastomer based on polyurethane resin, which is easily applicable and consists of two liquid parts, is used instead of original Polyisoperne. This elastomer has achieved a good rank in both sealing test in eight-bar pressure and hydrostatic test in the pressure of 70 bars. It also has been fire tested and the results were satisfactory.

Keywords: Flexible joint, Solid Fuel Motor, Hydrostatic Test, Thrust Vector Control, Poly Urethane

1. Acossiat Professor (Corresponding Author)
2. M. Sc.

یادداشت فنی

ساخت و آزمایش مفصل انعطاف‌پذیر با الستومر پلی اورتان برای نازل موتور سوخت جامد

حسین مهدوی مقدم^{۱*} و محمد مجتبی جوادی^۲

۱ و ۲ - دانشکده مکانیک و هوافضا، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

تهران، حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی

mahdavy@srbiau.ac.ir

موشک‌های بالستیک که در خارج جو پرواز می‌کنند، به علت عدم کارایی سطوح آیرودینامیکی خارجی در جو رقیق، از سیستم‌های کنترل بردار پیشران (T.V.C) استفاده *thrust vector control* استفاده می‌کنند. یکی از اصلی‌ترین روش‌های T.V.C استفاده از نازل‌های متحرک است. مفصل انعطاف‌پذیر پرکاربردترین نوع سیستم کنترل بردار پیشران در حامل‌های ماهواره و مoshک‌های هدایت شونده بر پایه سوخت جامد است. متداول‌ترین نوع مواد به کاررفته در صفحات انعطاف‌پذیر، انواع لاستیک‌ها، به خصوص لاستیک طبیعی است که تیازمند فرآیندهای آماده‌سازی و پخت خاص است. هدف از این پژوهش، معرفی فرآیندی است که تا حد زیادی تولید را ساده می‌کند. با مبنای قراردادن طراحی مفصل انعطاف‌پذیر بوستر جامد مoshک MV ژاپن، در این مقاله، یک نوع الستومر بر پایه رزین پلی اورتان که به صورت مایع و دوجزئی بوده و به سهولت قابل استفاده است، به عنوان جایگزین لاستیک پلی‌ایزوپرین بررسی و به کارگرفته شده است. آزمایش‌های مختلف شامل آزمایش آب بندی با هوا در فشار ۸ بار، آزمایش هیدرولاستاتیک در فشار ۷۰ بار و آزمایش گرم بر روی مفصل انعطاف‌پذیر اجرا و نتایج آن مثبت ارزیابی شده است.

واژه‌های کلیدی: مفصل انعطاف‌پذیر، موتور سوخت جامد، آزمایش هیدرولاستاتیک، کنترل بردار پیشران، پلی اورتان

مقدمه

یکی از مهم‌ترین روش‌های کنترل بردار پیشران، نازل متحرک است. در این روش نازل یک مفصل متحرک دارد که امکان تغییر جهت کامل بردار پیشران اصلی را نسبت به مسیر اصلی مoshک فراهم می‌کند. زیرا هم امکان ایجاد گشتاورهای بزرگ را که برای حامل‌های ماهواره لازم است فراهم می‌کند و هم نیاز به تدبیر اضافی در جهت کنترل مسائل گرمایش درخصوص سطوح کنترلی در مسیر خروج گاز را مرتفع می‌سازد. تقریباً در تمامی حامل‌های ماهواره مدرن در دنیا، از این روش استفاده شده است [۱].

به طور کلی نازل‌های متحرک به دو دسته تقسیم می‌شوند: روش مفصل متحرک و روش مفصل انعطاف‌پذیر. روش مفصل

اختصارات

T _q	گشتاور چرخشی مفصل
θ	زاویه دوران مفصل
r _o	شعاع داخلی
r _i	شعاع خارجی
β ₁	زاویه داخلی مفصل
β ₂	زاویه خارجی مفصل
G	مدول برشی مؤثر

۱. استادیار (نویسنده مخاطب)

۲. کارشناس ارشد هوافضا

هندسه لایه‌های فلزی مرکز دوران را مشخص خواهند کرد، از آنجا که لایه‌های الاستومر مقاومت فشاری بالایی دارد اما در برش بهراحتی جابه‌جا می‌شوند لذا کرنش این لایه‌ها باعث می‌شود که مفصل علاوه بر تحمل نیروی فشاری بهراحتی دوران کند.

این حلقه‌ها معمولاً مقطعی از کره هستند که همگی دارای یک مرکز دوران واحد هستند. این مسئله باعث توزیع نسبتاً یکنواخت تنش مابین صفحات و حرکت نسبتاً یکسان صفحات می‌شود.

اجزای مفصل انعطاف‌پذیر

در یک مفصل انعطاف‌پذیر سه عنصر اصلی وجود دارد [۳ و ۴]:

۱. صفحات تقویتی فلزی: جنس این صفحات و استحکام آنها اهمیت بسیار بالایی دارد. زیرا علاوه بر اینکه به استحکام نسبتاً بالایی در این صفحات نیاز است (معمولًاً بالاتر از ۱۰۰۰ مگاپاسکال)، باید امکان چسبیدن مناسب الاستومر را نیز فراهم کند.

۲. الاستومر: این صفحات که وظیفه اصلی انعطاف پختنی به مفصل را بر عهده دارند باید خواص مکانیکی مناسب داشته باشند که شامل استحکام بالا، مقاومت فشاری و کرنش برشی مناسب است.

۳. چسب بین لایه‌ها: به منظور اتصال بین صفحات فلزی و لاستیکی لازم است یک چسب مناسب بین لایه‌ها استفاده شود که از یک طرف چسبندگی بالایی با صفحات فلزی دارد و از طرف دیگر با الاستومر پیوند شیمیایی برقرار کند. در واقع چسبندگی بین لایه‌ها مهم‌ترین مسئله در مفصل انعطاف‌پذیر و عامل اصلی اغلب شکست‌ها در اینگونه مفاصل است.


صفحات فلزی معمولاً باید از جنس فولادهای با استحکام بالا انتخاب شوند، این فولادها، هم قابلیت شکل‌پذیری مناسب و دقیق را دارند و هم خواص مکانیکی مطلوب را تأمین می‌کنند [۱]. صفحات الاستومر در مفاصل انعطاف‌پذیر معمولاً از جنس لاستیک انتخاب می‌شوند. این لاستیک‌ها شامل لاستیک طبیعی، SBR^۳ و NBR^۴ است.

پرکاربردترین لاستیک‌ها در این زمینه، لاستیک طبیعی است. حداقل استحکام این لاستیک ۴ MPa و حداقل ازدیاد طول آن ۳۰۰٪ است [۱].

لاستیک‌ها به صورت صفحات پخت نشده آمیزه‌سازی می‌شوند و سپس تحت فشار و دمای بالا در حالی که سطوح فلز و لاستیک خام چسب مخصوص خورده‌اند بر روی یکدیگر فشرده و پخت می‌شوند.

3. Nitrile butadiene rubber
4. Styrene Butadiene Rubber

انعطاف‌پذیر در شکل (۱) نشان داده شده است.




شکل ۱ - نازل متجر با روش مفصل انعطاف‌پذیر [۱]

تولید مفصل انعطاف‌پذیر فرآیند پیچیده‌ای دارد که در ادامه شرح داده شده است. هدف از این پژوهش معرفی فرآیندی است که تا حد زیادی تولید را ساده می‌کند.

مفصل انعطاف‌پذیر

مفصل انعطاف‌پذیر اتصال غیرصلب و تحت فشاری است که بین موتور موشک و نازل قرار می‌گیرد. این مفصل ترکیبی از صفحات فولادی و الاستومری است، که به طور متناسب و با شکل خاصی به یکدیگر چسبیده‌اند و این امکان را فراهم می‌کند که نازل آزادی حرکت تا ۱۵ درجه را در جهات مختلف دارد [۱].

در شکل (۲) مفصل انعطاف‌پذیر بوستر جامد موشک MV نشان داده شده است.



شکل ۲ - مفصل انعطاف‌پذیر بوستر جامد موشک MV [۲]

در واقع نیروی فشاری ناشی از موتور و نیروی عملگر که برای دوران را مشخص می‌کند، باعث ایجاد تنش بر روی لایه‌های فلزی می‌شود،

آزمایش‌های رایج مفصل انعطاف‌پذیر

مهم‌ترین آزمایش‌های الزامی در شناخت رفتار الاستومرها انجام آزمایش کشش و به دست آوردن خواص مکانیکی الاستومر است. بعد از آماده‌سازی مفصل انعطاف‌پذیر انجام دو آزمایش بر روی آن الزامی است.

اول، آزمایش رفتار مفصل تحت فشار هیدرو استاتیک است: در این آزمایش مقدار جابه‌جایی محوری مفصل تحت فشار کارکرد و همچنین مقدار گشتاور فنری مورد نیاز برای دوران مفصل مشخص می‌شود.

دوم، آزمایش چسبندگی بین لایه‌های است: در این آزمایش مفصل بدون فشار داخلی تحت دوران قرار می‌گیرد. هنگامی که فشار بر روی مفصل اعمال نمی‌شود مفصل تحت برش خالص قرار می‌گیرد و این بحرانی‌ترین حالت است. شایان ذکر است، طبق بررسی انجام شده هیچ کدام از آزمایش‌های بالا استاندارد بین‌المللی ندارد و شرکت‌های سازنده از استانداردهای داخلی استفاده می‌کنند. در مرجع [۱] نمونه‌ای از هر کدام از آزمایش‌ها نشان داده شده است.

در مورد آزمایش خستگی می‌توان گفت از آنجا که زمان کارکرد این مفصل در این طرح در حدود ۱۰ ثانیه است، براین اساس آزمایش خستگی لزومی ندارد. با مراجعه به مرجع [۱] مشخص می‌شود که در جمع‌بندی، ناسا در مورد مفاصل انعطاف‌پذیر تصریح می‌کند بنابراین لزومی به آزمایش خستگی نیست. تنها در مورد موتورهایی با استفاده مجدد، مشابه بوستر جامد شاتل، این آزمایش انجام پذیرفته است که در مورد کاربرد مورد نظر این مقاله صادق نیست.

پیکربندی مفصل انعطاف‌پذیر

در این مقاله، طراحی مفصل انعطاف‌پذیر بوستر جامد MV مبنای طراحی قرار گرفت. قطر این بوستر ۷۵۰ میلی‌متر بود. موتوری با نسبت ۰/۷۵ برای بررسی جایگزینی لاستیک پلی‌ایزوپرن موتور اصلی با الاستومر پلی‌اورتان در نظر گرفته شد. در این مقاله از آن با نام موتور ۵۰۰ نام برده می‌شود [۶] (طراحی سایر مشخصات موتور موضوع مقاله نیست اما در مرجع [۶] به طور کامل آمده است).

در این مقاله، ساخت و آزمایش مفصلی انعطاف‌پذیر با استفاده از صفحات فولادی شکل داده شده و رزین پلی‌اورتان الاستومری به عنوان لایه الاستومری تشریح و نتایج آزمایش‌ها و مزایای این طرح بیان شده است.

این فرآیند علاوه بر اینکه هزینه بالایی را برای ساخت قالب و پرس و سیستم گرم کن نیاز دارد، کنترل پذیری پایینی نیز دارد و به خصوص در قطعات بزرگ با مشکلات زیادی در عدم چسبندگی یا دست نیافتن به خواص مکانیکی لاستیک به همراه دارد [۳]. بزرگ‌ترین مشکل در مورد لاستیک طبیعی این است که در دماهای زیر ۲۸۳ درجه کلوین قابل استفاده نیست، زیرا در دماهای پایین سخت می‌شود. در نسل‌های بعدی از لاستیک ایزوپرن با موقیت استفاده شد. این لاستیک دماهای پایین‌تری را نسبت به لاستیک طبیعی تحمل می‌کند. در بوستر موشك MV نیز از لاستیک ایزوپرن استفاده شده است. جدول (۲) مشخصات این لاستیک را نشان می‌دهد. تا به حال الاستومرهایی ساخته شده‌اند که حداقل تنش برشی آنها ۵۰۰ psi بوده است و آزمایش‌های مختلف را نیز با موقیت طی کرده‌اند.

برای این که الزامات مربوط به مدول برشی و تنش برشی رعایت شوند، بیشتر مفصل‌ها را از لاستیک طبیعی یا پلی‌سوپرین^۵ می‌سازند. مفاصل هر دو موتورهای پوزایدون^۶ از لاستیک طبیعی با فرمول ۴۴۲۵ GTR یا TR ۳۰۰۵ ساخته می‌شوند. قطر موتور ذکر شده ۶/۶۰۴ متر بود و حداکثر مقدار تغییر راستا برابر $\pm ۱۵^{\circ}$ و با سرعت ۳۰۰ درجه بر ثانیه عمل می‌کرد و جنس الاستومر آن از ۴۴۲۵ GTR بود. ویژگی‌های این گونه الاستومرها عبارتند از:

داشتن حداقل تنش برشی ۵۰۰ پوند بر اینچ مربع و بازه تغییرات سکانت مدول برشی از ۲۶ psi تا ۲۶ پوند بر اینچ مربع (در حالتی که تنش برشی به مقدار ۵۰ پوند بر اینچ مربع است). از الاستومرهای پلی‌سوپرین در موتورهایی با قطر ۳/۹۶۲ متر و ۲/۵۴ متر و موتورهایی با محفظه احتراق دو مرحله‌ای استفاده شده است.

ویژگی‌های الاستومرهای پلی‌سوپرین شبیه الاستومرهای است که از لاستیک طبیعی ساخته شده‌اند، فقط مدول برشی آن‌ها از لاستیک طبیعی خیلی بزرگ‌تر است و حداقل مقدار آن تقریباً برابر ۲۷ پوند بر اینچ مربع است.

از الاستومر با ساختار نوپرین / پلی‌بوتادین^۷ در ساخت مفصل استفاده شده است و آزمایش‌های رومیزی آن با شرایط زیر انجام شد:

۱. دما بین ۲۳۳ کلوین تا ۳۴۷ کلوین
۲. فشار موtor معادل ۲۵۵۰ پوند بر اینچ مربع
۳. حداکثر زاویه ی بردار پیشران $\pm ۱۷/۵$
۴. سرعت تغییر زاویه به مقدار ۲۶۰۰ درجه بر ثانیه

5. polyisoprene

6. Poseidon

7. neoprene/polybutadiene

آن پیش از عملیات مونتاژ کاملاً سنبلاست شده است. جدول (۱) مشخصات هندسی دو مفصل را نشان می‌دهد.

جدول ۱- مشخصات هندسی مفصل انعطاف‌پذیر

موتور ۵۰۰	MV بوستر	
۲۵۲mm	۴۷mm	قطر
۸mm	۱۰.۶mm	عرض
۲۰۰mm	۳۰.۱mm	شعاع دوران
۷mm	۲/۵mm	ضخامت لایه فلزی
۲/۵mm	۳mm	ضخامت لایه الاستومری
۷	۷	تعداد لایه فلزی
۸	۸	تعداد لایه الاستومری

جنس الاستومر از یک رزین پلی اورتان ترمومست با کد ۵۰۷۵ از شرکت هانترمن^۸ می‌باشد که توسط پرایمر پلی اورتان با کد ۸۵۲۱ از شرکت تروسان^۹ به صفحات فلزی متصل گردیده است.

در جدول ۲ خواص هر دو الاستومر مقایسه شده است [۲].

جدول ۲- مقایسه خواص دو الاستومر

موتور ۵۰۰	MV بوستر	
پلی اورتان	پلی ایزوبرن	جنس الاستومر
Hs40	۳۰ Hs	سختی
۳/۲ kg/cm ²	۲/۱ kg/cm ²	سکانت مدول برشی
%۳۰۰	%۳۰۰	حد کرنش نهایی
۱۵۰ kg/cm ²	۱۳۰ kg/cm ²	حد استحکام کششی
۲۰ kg/cm ²	۱۵ kg/cm ²	مدول یانگ در %۳۰۰

در شکل (۵) تصویر قطعه مونتاژ شده نازل با اتصال فوق نشان داده شده است.

فرآیند تولید

فرآیند تولید قطعه مفصل انعطاف‌پذیر طرح حاضر از پنج مرحله اصلی تشکیل شده است.

۱. تولید صفحات فولادی
۲. آماده‌سازی سطوح فلزی و اجرای پرایمر

8.Huntsman


9.Teroson

ویژگی‌های مورد انتظار

در طرح حاضر سعی شده ترکیب الاستومری مناسب که شرایط تولید سهل تر و ارزان تر را دارد و در عین حال خواص چسبندگی و مکانیکی مطلوب را فراهم کند، پیشنهاد، آزمایش و ارزیابی شود. این مفصل نباید در فشار ۷۰ بار هیدرولاستاتیک دچار واماندگی، نشتی و انحراف خارج از مرکز شود.

همچنین باید گشتاور مورد نیاز دوران آن برابر محاسبات آتی باشد. مفصل باید دوران ۷ درجه صفحه خروجی نازل را بدون نشتی تأمین کند. از حفاظ حرارتی سیلیکونی برای محافظت الاستومر پلی اورتان می‌تواند استفاده شود.

در شکل (۳) شماتیک طرح مجموعه مفصل انعطاف‌پذیر و اتصالات به عدسی موتور سوخت جامد و در شکل (۴) تصویری از مفصل انعطاف‌پذیر تولید شده داخلی نشان داده شده است.



شکل ۳- طرح سیستم کنترل بردار پیشران با کمک مفصل انعطاف‌پذیر



شکل ۴- تصویری از مفصل انعطاف‌پذیر تولید شده داخلی

این مفصل از هشت لایه متناوب الاستومر / فلز تشکیل شده که جنس صفحات فلزی فولاد CK75 است که سطح هر دو طرف

که به خواص لاستیک طبیعی نزدیک است. با توجه به اعمال پرایم، چسبندگی این رزین به فولاد فوق العاده است و در آزمایش‌های انجام شده هیچگونه شکستی مشاهده نشد. البته این موضوع منوط به اعمال صحیح پرایم و آماده‌سازی صحیح رزین و ریخته‌گری رزین در مدت زمان حداقل ۳۰ دقیقه پس از اجرای پرایم است، زیرا پرایم در معرض هوا به سرعت پخته می‌شود و چسبندگی آن کاهش می‌یابد.

به‌منظور دستیابی به حداقل استحکام و سایر خواص مکانیکی در رزین لازم است که رزین پس از اختلاط با هاردنر تحت خلاء، کاملاً عاری از گاز و هوا شود و یک قطعه کاملاً یکنواخت تشکیل شود. این مرحله اهمیت بالایی دارد زیرا به صورت مستقیم بر خواص قطعه نهایی تأثیرگذار است. مدت زمان اعمال خلا ۵ دقیقه است.
پس از ریخته‌گری باید رزین در دمای حدود ۴۰ الی ۵۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت پخته شود تا خواص نهایی خود را به دست آورد. پس از این مرحله، قطعه نهایی مورد ماشین کاری قرار می‌گیرد و ابعاد آن نهایی می‌شود. در شکل (۴) قطعه مونتاژ شده نهایی، نشان داده شده است.

بعد از اتمام تولید از یک الاستومر سیلیکونی برای حفاظت مفصل در برابر گازهای داخلی استفاده شد.

بررسی نیروی مورد نیاز عملگر

گشتاورهای مؤثر بر مفصل انعطاف‌پذیر شامل موارد زیر است:
۱- گشتاور فنر مفصل، گشتاور اصطکاکی، گشتاور افست.
۲- گشتاور اینرسی، گشتاور جاذبه‌ای، گشتاور بوت عایق، گشتاور نیروهای آیرودینامیکی داخلی، گشتاور نیروهای آیرودینامیکی خارجی [۱].

از میان گشتاورهای نامبرده، اهمیت گشتاور فنر مفصل و گشتاور نیروهای آیرودینامیکی داخلی حائز اهمیت است. بنابراین این دو مقدار باید برای تخمین نیروی عملگر محاسبه شود. برای محاسبه نیروی ناشی از گشتاور فنر مفصل دو روش وجود دارد:

روش محاسباتی: در این روش با مقدار نیرو با توجه به روابط موجود مقدار اولیه بدست می‌آید. به عنوان مثال از رابطه زیر مقدار گشتاور محاسبه شده است [۱]:

$$\frac{Tq}{\theta} = \frac{0.156Gr_o^3r_i^3(\beta_2 - \beta_1)}{r_o^3 - r_i^3} \quad (1)$$



شکل ۵- مجموعه نازل با اتصال مفصل انعطاف‌پذیر در داخل عدسی انتهاهی موتور

- ۳. آماده‌سازی رزین
- ۴. مونتاژ صفحات در فیکسچر و ریخته‌گری رزین
- ۵. پخت رزین و عملیات تکمیلی در زیر به شرح مختصر مراحل فوق می‌پردازیم:

تولید صفحات فولادی

در این فرآیند با توجه به اینکه روش تولید قطعه از روش چرخ کاری ورق است و با توجه به اینکه جنس صفحات از فولاد سخت انتخاب شده است، باید ابتدا ورق‌ها سختی‌گیری شود یعنی در کوره کاملاً آنل شود و سپس عملیات فرمدهی و تشکیل قطاعی از کره انجام پذیرد و سپس قطعه نهایی با نهایت دقت تحت عملیات حرارتی قرار گیرد. در مرحله عملیات حرارتی نهایی در صورت اعمال سیکل نامناسب قطعه دچار تابیدگی می‌شود که صلاح‌بند نیست [۸]. همچنین با توجه به اینکه در فرآیند چرخ کاری ضخامت ورق اولیه کاهش می‌یابد، لازم است ضخامت ورق خام اندکی بیشتر انتخاب شود. این میزان در طرح حاضر به صورت تجربی به دست آمده است.


آماده‌سازی سطوح فلزی و اجرای پرایم

در این مرحله سطوح فلزی توسط سنبلاست اکسیدزدایی و زیر شده و پس از شستشو با استن، پرایم پلی اورتان با کد ۸۵۲۱ توسط قلم مو بر روی سطح اعمال می‌شود. پرایم تضمین‌کننده اتصال لایه‌های فولادی و الاستومری است.

آماده‌سازی رزین

رزین مورد استفاده از نوع پلی اورتان با کد ۵۰۷۵ از شرکت هانتزمن است که خواص مکانیکی نهایی آن پس از پخت کامل عبارت است از استحکام کششی ۵ الی ۷ مگاپاسکال و ازدیاد طول ۲۵۰ الی ۳۰۰ درصد

آزمایش هیدرواستاتیک ۷۰ بار: در این آزمایش توسط دستگاه آزمایش هیدرواستاتیک با استفاده از آب داخل محفظه فشار ۷۰ بار اعمال شد و در این شرایط، که شرایط کارکرد موتور است با کمک نیروی جک، جایه‌جایی ۷ درجه‌ای در جهات مختلف به نازل اعمال شد. نیروی مورد نیاز برای دوران مطلوب این قطعه با توجه به مقدار فشار جک هیدرولیک بر حسب زاویه دوران به دست آمد. مقدار این نیرو برای دوران ۷ درجه‌ای حدود ۳۰ کیلوگرم نیرو برآورد شد و پس از جایه‌جایی‌های متعدد هیچگونه نشتی یا صدمه در قطعه مشاهده نشد. در شکل (۷) تغییرات گشتاور فنری مفصل با زاویه دوران نشان داده شده است. این نمودار، با توجه به فشار جک هیدرولیک و بازوی گشتاوری رسم شده است.




شکل ۷- تغییرات گشتاور فنری مفصل با زاویه دوران

در شکل (۸) آزمایش هیدرواستاتیک که اهمیت بالایی دارد در فشار کاری موتور نشان داده است.



شکل ۸- موتور با اتصال انعطاف‌پذیر در آزمایش هیدرواستاتیک ۷۰ بار



شکل ۶- نمایش نمادهای بکاررفته در رابطه (۱)

در آن: T_q گشتاور چرخی مفصل، θ زاویه دوران مفصل که در اینجا برابر ۷ درجه است. r_0, r_1 به ترتیب شعاع داخلی و خارجی و β_1 و β_2 زاویه داخلی و خارجی مفصل هستند. G نیز مدول برشی مؤثر است که از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$G = G_o + A \sigma^2 \quad (2)$$


$$A = -0.2595 \times 10^6 \quad (3)$$

$$\sigma^2 = \frac{P_c \sin^2 \beta_2}{(\sin^2 \beta_2 - \sin^2 \beta_1) \cos^2 \phi} \quad (4)$$

در رابطه بالا P_c فشار موتور و ϕ زاویه مخروط است. همچنین کلیه پارامترهای هندسی معادله (۴) در شکل (۶) نشان داده شده است. G_0 سکانت مدول برشی الاستومر است. با توجه به این روابط مقدار این گشتاور برای دوران ۷ درجه برابر ۶۰۰ نیوتن متر است.

رابطه محاسبه گشتاور (۱) حداقل ۸٪ خطأ دارد [۱]. بنابراین با استفاده از آزمایش هیدرواستاتیک مقدار دقیق این نیرو تعیین می‌شود. به منظور ارزیابی کارایی مفصل منعطف طراحی شده، ۲ مرحله آزمایش روی آن انجام شد که در همه آنها قطعه، کارایی مناسبی را نشان داد. این دو مرحله آزمایش عبارتند از:

آزمایش نشتی: در این آزمایش قطعه و موتور مونتاژ و آب‌بند شده و توسط کمپرسور هوا ۸ بار فشار در داخل آن اعمال شده و سپس نشتی بین لایه‌ها و اتصالات کنترل شد. سپس مدت ۲۴ ساعت این فشار حفظ شد که در این مدت زمان هیچ کاهش فشاری دیده نشد.



شکل ۱۱- بردار سرعت محلی در نازل پس از دوران

با انجام تحلیل بالا مشخص شد مقدار گشتاور حول مرکز دوران برابر 100 نیوتن متر است. در مجموع با درنظر گرفتن هر دو گشتاور فنر مفصل و گشتاور آیرودینامیکی مقدار نیروی مورد نیاز محرک برابر 50 کیلوگرم نیرو برآورد شد که با درنظر گرفتن ضریب اطمینان ۲ محرک با 100 کیلوگرم نیرو بر روی نازل متصل شد. شکل (۱۲) جک نصب شده روی عدسی سمت نازل را نشان می‌دهد.



شکل ۱۲- قطعه نهایی عدسی و نازل با مفصل انعطاف‌پذیر و جک


آزمایش گرم

برای آزمودن سیستم نازل متحرک، این سیستم بر روی یک موتور سوخت جامد با قطر 500 میلی متر اجرا و سپس آزمایش شد [۸]. در این آزمایش از یک جک برای حرکت مفصل استفاده شد و نیروی لازم برای حرکت نازل در حدود 34 کیلوگرم نیرو به دست آمد که برای موتور با پیشران $4238 \text{ کیلوگرم نیرو}$ عدد بسیار مناسبی


محاسبه گشتاور آیرودینامیک داخلی

بهمنظور بدست آوردن شرایط فشار، دما و سرعت در نازل مدل سازی در نرم افزار فلئنت انجام شده است. مدل توسط مشاهی هر مینیا منظم شبکه‌بندی شده است که در شکل (۹) نمایش داده شده است. پس از تحلیل در نرم افزار فلئنت، مقادیر گشتاور، خطوط همتراز فشار، سرعت و سایر مشخصات سیال در تمام نقاط به دست می‌آید. این مقادیر در شکل (۱۰) و (۱۱) نشان داده شده است.

قرار گرفتن قسمت متحرک نازل در برابر جریان، بر جریان درون نازل تأثیر دارد. به نحوی که لبه‌ای از قسمت متحرک نازل که در برابر جریان قرار می‌گیرد باعث ایجاد افزایش فشار در ناحیه برخورد می‌شود. لبه‌ای از قسمت متحرک نازل که از مسیر مستقیم جریان دور می‌شود، باعث انساط و کاهش فشار سیال می‌شود. به این ترتیب دو نقطه پرفشار و کم فشار دقیقاً رو به روی هم تشکیل می‌شود. این اختلاف فشار باعث ایجاد یک جریان چرخشی در داخل نازل می‌شود.



شکل ۹- مدل و مشبکه مورد استفاده در تحلیل




شکل ۱۰- خطوط همتراز فشار در نازل پس از دوران

الاستومر انتخابی از لحاظ خواص مکانیکی در حد لاستیک طبیعی است که یک الاستومر متداول در زمینه مفصل انعطاف‌پذیر است، و در عین حال با استفاده از یک پرایمر مخصوص چسبندگی مناسبی نیز با فولاد دارد.

همانگونه که در بخش ویژگی‌های مورد انتظار بیان شد، این مفصل باید تولید ساده و خواص مکانیکی کافی داشته باشد. بنابراین کلیه آزمایش‌های متداول بر روی قطعه تولید شده اجرا شد که در کلیه مراحل قطعه مذکور کارایی مورد نظر را از خود نشان داد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت طرح مفصل انعطاف‌پذیر شرح داده شده کارایی لازم را برای استفاده در یک موتور عملیاتی را داشته و قابلیت تولید در ابعاد بزرگ را نیز دارا می‌باشد.

همچنین به نظر می‌رسد در صورت تأمین خواص مکانیکی مناسب و چسب مناسب، از رزین‌های پلی‌اورتان دیگری بجز مورد ذکر شده در این مقاله بتوان با موفقیت استفاده کرد. فرآیند اشاره شده در این طرح و حساسیت‌های آن، تضمین‌کننده کارایی اتصال انعطاف‌پذیر است.




شکل ۱۴- منحنی فشار موتور با مفصل انعطاف‌پذیر در آزمایش گرم

است. مقدار نیروی عملگر از ثبت مقادیر فشار هیدرولیک به‌دست آمده است. در شکل (۱۳) نمودار این فشار که به‌طور متناوب تغییر می‌کند آورده شده است.


برای اندازه‌گیری مقدار فشار داخل محفظه احتراق (موتور سوخت جامد)، حسگر فشار بر روی موتور نصب و منحنی تغییرات فشار درون موتور ثبت شده است. نمودار فشار کارکرد موتور در شکل (۱۴) نشان داده شده است. یک سیستم اندازه‌گیری به‌منظور به‌دست آوردن نیروهای پیشران اصلی طراحی شد که به‌وسیله این سیستم، پیشران اصلی ثبت شده است. نمودار این نیرو در شکل (۱۵) نمایش داده شده است.

زمان کلی کارکرد موتور در این آزمایش حدود ۱۲ ثانیه و فشار متوسط موتور در حدود ۵۰ بار است. پیشran متوسط حدود ۴۲۰۰ کیلوگرم نیرو با استفاده از سوخت جامد مرکب است.

در شکل (۱۶) تصاویر موتور با مفصل انعطاف‌پذیر در شرایط آزمایش گرم نشان داده شده است.



شکل ۱۳- تغییرات فشار عملگر هیدرولیک



شکل ۱۵- منحنی نیروی پیشran موتور با مفصل انعطاف‌پذیر در آزمایش گرم


بحث و بررسی

هدف از اجرای این طرح، ارائه یک الاستومر مناسب برای استفاده در مفصل انعطاف‌پذیر است که علاوه بر داشتن تمام شرایط فنی لازم، فرآیند به کارگیری آن نیز ساده و کم‌هزینه باشد و نیاز به تجهیزات خاص نداشته باشد.

انتخاب طراح در این طرح الاستومر از خانواده پلی‌اورتان است که قابلیت ریخته‌گری دارد و برای پخت نیاز به تجهیزات ویژه‌ای نظیر پرس و حرارت نداشته و در قطعات بزرگ قابل اجرا باشد.




ب- شعله موتور در زاویه صفر درجه نازل



الف- نمای موتورسوخت جامد به همراه نازل متحرک قبل از آزمایش گرم



د- اعمال نیروی جک و تغییر بردار پیشران به کمک مفصل منعطف، ۷ درجه به سمت پایین



ج- اعمال نیروی جک و تغییر بردار پیشران به کمک مفصل منعطف، ۷ درجه به سمت بالا

شكل ۱۶ - آزمایش گرم نازل متحرک، با کمک مفصل انعطاف‌پذیر و دوران نازل در جهات مختلف

- [4] Shani, Sh., Putter, Sh. and Peretz A., "Development of a High-Performance Flexible Joint for Thrust Vector Control," *31st AIAA Propulsion Conference and Exhibit*, San Diego, 1995.
- [5] Boury, D., Rey, J., Cronier, A., Greco, P. and Choune, G., "Rubber Materials and Solid Propulsion General Overview & Technical Challenges," *41st AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit*, USA, 2005. pp. 1-10.
- [6] Javadi, M., "Design, Manufacturing and Test of Solid Rocket Motor and Investigating the Extendible Exit Cone," (M. Sc. Thesis), Azad University, 2012 (In Persian).

مراجع

- [1] Woodberry, R. F. H. and Zeamer, R. J., *Solid Rocket Thrust Vector Control*, NASA, Report SP- 8114, 1974.
- [2] Akiba, M. Kohno, "Development of Movable Nozzle for Solid Rocket Motor," *Institute of Space and Astronautical Science*, AIAA 83-2285, 1983.
- [3] Woodberry, R. F. H., "Flexible Joints for Thrust Vector Controls," *AIAA 11th Propulsion Conference*, Anaheim, California, 75-1221, 1975.